Werk- und Dekorationsgesteine aus Sachsen in Vergangenheit und Gegenwart

Heiner Siedel

TU Dresden, Fakultät Bauingenieurwesen

Institut für Geotechnik, Fachbereich Angewandte Geologie

Sachsen: Traditionen im Steinbau seit dem 11. Jahrhundert

Rundkapelle und Turm in
der Burg des Wiprecht v.
Groitzsch, um 1080

Rekonstruktion der Wiprechtsburg im Modell, SMAC Chemnitz (links: Kapelle, rechts daneben: Burgturm)

- Frühestes gut erhaltenes massives Steinbauwerk in Sachsen, 1849 bei Grabungen entdeckt
- **Böhmische Einflüsse** (Aufenthalt Wiprechts am Hof von Vratislav II. in Prag)
- **Material: Buntsandstein** aus dem Gebiet von Zeitz (Sachsen-Anhalt)

Naturstein als historischer Baustoff

Sächsische Natursteine wurden verwendet als ...

**Werk- und
Bildhauerstein**

**Bruchstein
(Mauerstein)**

**Pflasterstein,
Straßenschotter**

Dekorstein

**Dach- und
Wandschiefer**

Grundlage der Nutzung: Geologische Vorkommen

In der Übersicht dargestellt sind wichtige Abbaugelände von Natursteinen, die in der Vergangenheit als Werksteine genutzt worden sind.

Sedimentgesteine: Sandsteine

Kreide (Cenomanium - Turonium): Elbsandstein

Cottaer Sandstein

Wegen geringer Korngröße und moderatem Tongehalt hervorragender **Bildhauerstein**.

Wegen hoher Verwitterungsbeständigkeit und Belastbarkeit geschätzter **Bausandstein** und **Wasserbaustein**.

37,5 – 46,2
4,2 – 5,1
18,3 – 27,9
6,6 – 9,5

Druckfestigkeit [N/mm²]
Biegefestigkeit [N /mm²]
Porosität [Vol.%]
Wasseraufnahme [M.%]

63,0 – 66,0
4,9 – 5,4
17,7 – 25,8
5,0 – 11,1

Reinhardtsdorfer Sandstein: etwas druckfester als Cottaer, ähnlich feinkörnig

(Ehling & Siedel 2011)

Kreide-Sandsteine: Elbsandstein, Verwendungsbeispiele

Goldene Pforte, Dom zu Freiberg (um 1230)

Schloss Hartenfels, Torgau, Gr. Wendelstein (1535)

Bünau-Epitaph, Lauenstein/Erzgeb. (1611)

Schloss Sanssouci, Potsdam (1747)

Brandenburger Tor, Berlin (1793)

Semperoper Dresden (1878)

Wohnbebauung in Dresden, Grunaer Str. (1953)

Kreide-Sandsteine: Elbsandstein, Verwendungsbeispiele

Neubauten: Wohnanlage Am Queckbrunnen und Kaufhaus in Dresden

Wiederaufbau (Rekonstruktion) Stadtschloss / Humboldtforum, Berlin

**Bezugsquelle: Sächsische Sandsteinwerke (SSW) GmbH Pirna,
www.sandsteine.de**

Sedimentgesteine: Sandsteine

Karbon: Zwickauer Kohlesandstein

St. Katharinen, Zwickau

Molassesandstein,
Vorkommen in den Steinkohle
führenden Schichten des
Oberkarbon von Zwickau

Abgebaut für Bauzwecke im 12.
bis 18. Jh. bei Zwickau-Planitz

St. Marien, Zwickau

Sedimentgesteine: Pyroklastite

Perm (Rotliegend): Rochlitzer Porphyrtuff

Petrographisch:
Lapilli-Asche-Tuff

Geologisches Alter -
294,4 ± 1,8 Ma
(Hoffmann et al.
2013)

Genetisch:
Ignimbrit

Druckfestigkeit [N/mm²]: 40-50
Biegezugfestigkeit [N/mm²]: 6,8-7,7
Porosität [Vol. %]: 30
Wasseraufnahme [M.%]: 6,9

Mineralbestand: Quarz,
Feldspäte (alteriert zu
Kaolinit), Hämatit

Angaben: Hersteller, 2017 und Siedel et al. 2019

Auflässiger historischer Steinbruch auf dem Rochlitzer Berg

Kirche St. Kilian, Bad Lausick
(Portal um 1150)

Kirche St. Kunigunden,
Rochlitz, 14./15. Jh.

Leipzig, Rathaus, 16. Jh.

Altenburg, Amtsgericht,
erbaut 1725

Postdistanzsäule, Rochlitz
(1727)

Gymnasium Rutheneum, Gera (1884)

Villa Esche, Chemnitz (1911)

Telefonamt, Chemnitz-Mitte (1928/29)

Untergrundmessehalle in Leipzig, 1924
(heute Eingang zur U-Bahn)

Stadthalle Chemnitz und Plastik
(1974)

Katholische Propsteikirche St. Trinitatis, Leipzig (2015)

Bezugsquelle: www.porphyr-rochlitz.de

Abbau heute: Schillingbruch, 2010

■ An IUGS Heritage Stone is an IUGS designated natural stone that has been used in significant architecture and monuments, recognized as integral aspects of human culture. ■

NOTE:
This is a scientific recognition. Its commercial use as well as use of the official logo are forbidden by the IUGS International Commission on Geoheritage.

THE INTERNATIONAL UNION OF GEOLOGICAL SCIENCES
CERTIFIES THAT

Rochlitz Porphyry Tuff Germany

HAS BEEN DESIGNATED AS AN
IUGS HERITAGE STONE

In Zumala, Basque Coast Global Geopark 28 / October / 2022

Stanley Finney
Secretary General International Union of Geological Sciences (IUGS)

Asier Illario
Chair, IUGS-International Commission on Geoheritage

**Rochlitzer
Porphyrtuff wurde
2022 als erster
deutscher „IUGS
Heritage Stone“
zertifiziert**

Sedimentgesteine: Pyroklastite

Perm (Rotliegend): Zeisigwald-Tuff (Hilbersdorfer Porphyrtuff)

Schlosskirche Chemnitz, Fassade (1523/25)

Petrographisch: Lapilli-Asche-Tuff

Genetisch: Ignimbrit

Geologisches Alter: -291 ± 2 Ma (Luthardt et al. 2018)

Tulpenkanzel im Dom zu
Freiberg (um 1506)

Wohnhaus in Chemnitz

Der **Abbau** wurde Anfang der 1960er Jahre **eingestellt**.

Magmatite: Subvulkanite

Perm (ca. -290 Ma): Beuchaer Granitporphyr

Beuchaer Granitporphyr

Bezugsquelle:
www.ruppert-kg.de

Französische Friedrichstadtkirche
Berlin (1905)

Gebäude in Zwickau

Sächs. Staatskanzlei, Dresden

Völkerschlachtdenkmal, Leipzig (1913)

Magmatite: Granitoide

Proterozoikum / Kambrium: Lausitzer Granodiorit

Gehwegplatten in Dresden (auch Berlin u.a.)

Bezugsquelle:
u.a.
www.kamenzer-granitwerke.de

Magmatite: Granitoide

Oberkarbon: Meißener Granit

**Denkmal C.M. v. Weber,
Dresden (1860)**

Magmatite: Granitoide

Oberkarbon: Mittweidaer Granit

Bezugsquelle: www.natursteinwerk-mittweida.de

Mittweidaer Granit

Gebäude mit Granitsockel, Mittweida (um 1900)

Gebäudesockel aus Granit in Mittweida

Neupflasterung Mittweidaer Granit

Historisches Pflaster, Mittweida

Magmatite: Mikrogabbros

Silur / Devon: Lausitzer „Lamprophyr“

= basische jüngere Ganggesteine im Lausitzer Granodiorit

Bezugsquelle: Schumann Kies- und Hartsteinwerke GmbH, Sora (www.diabas.de)

Lausitzer „Lamprophyr“

Denkmal, Glashütte

Körner-Denkmal, Dresden

Grabstelle, Dresden

Neubau 1960er Jahre, Dresden

Sockel Denkmal König Johann, Dresden (1889)

Metamorphite: Fruchtschiefer

Ordovizium: Theumaer Fruchtschiefer

Tonschiefer, variszisch kontaktmetamorph
überprägt (Kontakt Bergener Granit)

Bezugsquelle: Natursteinwerk Theuma
GmbH (www.natursteinwerk-theuma.de)

Historische Dekorationsgesteine

Kambrium bis Unterkarbon: Marmore und polierfähige Kalksteine, Serpentin

Crottendorfer Marmor

Maxener Marmor

Kalkstein Grünau / Kalkgrün

Kalkstein Wildenfels

Begräbniskapelle der Wettiner, Dom zu Freiberg (1594)

Zöblitzer Serpentin

Der Abbau der Karbonatgesteine erfolgte vom späten 16. bis ins 19. Jahrhundert.

Zöblitzer Serpentin wurde bis ins 20. Jahrhundert abgebaut und verarbeitet.

**Danke für Ihre
Aufmerksamkeit**

**Děkuji za Vaši
pozornost**

Schweizerbart Verlag, Stuttgart, 2011

Zum Weiterlesen ...

Redaktion: Roman Koch (Erlangen)